



## HASIT 165 FEIN-Kalkputz PREMIUM

Vytuněná jemná vápenná omítka(štuk)

### Oblast použití:

Vylepšená jemná vápenná omítka(štuk) se zvýšenou odolností vůči prasklinám a se sníženou nasákovostí. Určena pro ruční zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí s povrchovou úpravou filcováním. Určena pro povrchovou úpravu všech typů zdrsněných jádrových omítok s možností vyrovnání jádrové omítky vrstvou do 3 mm. Nanesenou vrstvu je nutné opatřit nátěrem, pro vnější prostředí doporučujeme nátěrové hmoty na bázi silikátu popřípadě silikonu. Není vhodný pro následné obložení obkladem nebo těžkými tapetami a aplikaci na stěrková(armovací) cementová lepidla.

### Vlastnosti:

- Výborné zpracování.
- Ideálně rovnoměrná struktura povrchu
- Přírodní bílá
- Vysoké pokrytí plochy
- Zvýšená odolnost vůči prasklinám
- Snížená nasákovost

### Zpracování:



### Technická data

Číslo výrobku	296287	296289
Způsob balení		(B)
Množství na balení	30 kg	
Balení na paletě	35 Ks/Pal.	
Zrnitost	0 - 0,5 mm	0 - 1 mm
Spotřeba	ca. 1,35 kg/m <sup>2</sup> /mm	
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.	
Spotřeba vody	ca. 14 l	
Tloušťka vrstvy	1 - 3 mm	
Minimální tloušťka omítky	1 mm	
Tepelná vodivost λ 10, dry (EN 1745 : 2002)	≤ 0,67 W/mK (Tabulková hodnota) pro P=50%	
Tepelná vodivost λ 10, dry (EN 1745 : 2002)	0,76 W/mK (Tabulková hodnota) pro P=90%	
MG (EN 998-1)	CS I GP W0	

### Materiálové složení:

- Dolomitické vápno
- Kvalitní vápencový písek
- Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti
- Výztužná vlákna
- Minerální

### Ztvrdnutí:

Karbonatace

### Podklad:

Podklad musí být suchý, bez prachu, bez námrazy, savý, rovný, dostatečně tvrdý a pevný, bez výkvětů a uvolňovacích prostředků, olejů a mastnoty. Vápenné/cementové jádrové omítky musí být celoploše zdrsněné a mohou být omítány po vytvrzení. Podklad je nutné posoudit a upravit v souladu s ČSN EN 13914 -1(2). Savé podklady je nutné před nanášením navlhčit.



## HASIT 165 FEIN-Kalkputz PREMIUM

Vytuněná jemná vápenná omítka(štuk)

<b>Příprava podkladu:</b>	Před aplikací doporučujeme provést zkoušku pevnosti povrchu podkladu pomocí mřížové zkoušky.
<b>Příprava materiálu:</b>	Při „ručním zpracování“ obsah pytle smíchat s daným množstvím vody (pitná voda nebo voda dle ČSN EN 1008) míchadlem , kontinuální míchačkou. Dodatečné přidávání plniv a příasad k hotové maltové směsi je nepřípustné! Nesmíchávejte s jinými materiály. Smíchanou směs při ručním zpracování míchat minimálně 2 - 3 minuty.
<b>Zpracování:</b>	Při „ručním zpracování“ Omítka se nanáší ručně na podklad plastovým nebo ocelovým hladítkem a při počátku tuhnutí stočit povrch houbou nebo filcem. Při „strojném zpracování“ s komerčními omítacími stroji pro velmi jemné omítky nastříkat na podklad, špacítlí nebo ocelovým hladítkem stahnout a povrchově upravit. Po aplikaci je nutné zajistit dobré schnutí a vytvrzení (např. nucené větrání). Přímý ohřev omítky není dovolen Nátěry a tapety je možné aplikovat po celkovém vytvrzení a vyschnutí plochy (cca 4 týdny). Před nanášením povrchové úpravy nebo nátěru musí být vyzkoušeno celkové vyschnutí podkladu.
<b>Zvláštní pozornost:</b>	Při zpracování je třeba dodržovat platné normy a předpisy pro každou konkrétní oblast použití. Maximální tloušťka vrstvy 3mm nesmí být překročena.
<b>Jistota kvality:</b>	Produkt podléhá pravidelné kontrole ve vlastních laboratořích tak i zároveň pravidelné kontrole v nezávislých státních zkušebnách.
<b>Balení:</b>	V papírových pytlích s PE vložkou.
<b>Skladování:</b>	V suchu a chladnu na dřevěných roštech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).
<b>Doba skladování:</b>	Skladování max. 9 měsíců
<b>Bezpečnostní pokyny:</b>	Podrobné bezpečnostní informace najeznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst. Podrobné bezpečnostní informace najeznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpečnostní listy pročíst.
<b>Všeobecné informace:</b>	Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a praktických zkušeností. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. Hasit s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontovalovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a prezentaci našich výrobků. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů najeznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.