


Štuková sanační omítka

PCI Saniment® 01

pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva

PCI[®]
Für Bau-Profis



Dříve Prince Color® SANO 01

Rozsah použití

- Pro konečnou povrchovou úpravu v sanačním systému Saniment®, pro sanace vnějších a vnitřních svislých konstrukcí. K vytvoření konečné jemné struktury povrchu ve vysoce paropropustném systému.
- Lehce zpracovatelný.

Vlastnosti produktu

- Suchá maltová směs s vysokou paropropustností.
- Po vyschnutí v přírodní bílé barvě.
- Porézní.

CE	
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 537 01 Chrudim	
15 CZ0032/02	
PCI Saniment® 01 (CZ0032/02) EN 998-1	
<small>Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku EN 998-1 GP (CS 1)</small>	
<small>Realita na ohně:</small>	<small>výřiva A1</small>
<small>Pevnost v tlaku:</small>	<small>CS 1</small>
<small>Přilnavost:</small>	<small>≥ 0,3 N/mm² – FP-B</small>
<small>Absorpce vody:</small>	<small>W 1</small>
<small>Koeficient propustnosti vodních par:</small>	<small>μ ≤ 10</small>
<small>Teplotní vodivost: (λ_{0,050})</small>	<small>0,33 W/(m·K) pro P=50%, 0,36 W/(m·K) pro P=90% (tabulková hodnota dle EN 1745)</small>
<small>Trvanlivost:</small>	<small>10 cyklů (dle ČSN 72 2452)</small>
<small>Nebezpečné látky:</small>	<small>v souladu s EN 998-1</small>

A brand of

BASF

We create chemistry

Příprava podkladu

- Vyrovnaný, s nerovností na dvoumetrové lati max. 2 mm.
- Suchý, nosný a pevný, zbaven všech nečistot, výkvětů, starých nátěrů a prachových částic.
- Jemnou štukovou vrstvu PCI Saniment® 01 lze v systému

Saniment® aplikovat na podkladní vrstvu vytvořenou ze sanační jádrové omítky PCI Saniment® 02 nebo PCI Saniment® Super.

- Produkt se nanáší na sanační jádro nejdříve po jeho dokonalém vyzrání, tj. cca 21 dní (1 mm omítky = 1 den

vyzrávání).

- Sanační štuk se vždy nanáší bez předchozího použití jakéhokoli penetračního nátěru na podklad s max. zbytkovou vlhkostí 4 % (hmotnostně).

Zpracování

- Je nutné dokonalé rozmíchání směsi s čistou vodou buď ručně pomaluběžným míchadlem (max. 500 ot./min) se spirálovým nástavcem nebo ve spádové míchačce, až se dosáhne homogenní směsi bez hrudek.
- K dokonalému promísení maltové směsi se doporučuje na počáteční

rozmíchání použít pouze 2/3 celkového množství záměsové vody, ke kterému se za stálého mísení přisypává obsah celého balení PCI Saniment® 01, dále se promíchává cca 2 min, následně se přidá zbytek záměsové vody a míchá nadále ještě alespoň 2 min.

- Po ukončení míchání se nechá mal-

tová směs 3 min zrát, krátce se pak směs ještě promíchá a poté se může přistoupit k nanášení směsi na připravený podklad (doporučeno natahování nerezovým hladítkem).

- Štuková omítka se po zavaznutí zahlazuje běžným plstěným nebo molitanovým hladítkem na požadovanou rovinnost a hladkost povrchu.

Balení a skladovatelnost

- Balení 25 kg papírový pytel s PE vložkou.
- Skladovatelnost v suchém skladu 12 měsíců od data výroby. Chránit před vlhkem.

Technická data / Údaje pro zpracování

Materiálová báze	suchá maltová směs s vysokou paropropustností
Zrnitost	do 1 mm
Sypná hmotnost	cca 1,1 kg/dm ³
Objemová hmotnost čerstvé malty	1,4 kg/dm ³
Záměsová voda	čistá voda
- 1 kg směsi	cca 0,28 l
- na 25 kg balení	cca 7,0 l
Doba zpracovatelnosti*	cca 90 min
Doba otevření	min. 10 min
Přidržnost k podkladu po 28 dnech*	min. 0,3 MPa
Pevnost v tlaku po 28 dnech*	min. 1 MPa
Mrazuvzdornost	ano, min. 10 cyklů
Zpracování/teplota podkladu	+5 °C až +25 °C
Vydatnost z 1 bal. (25 kg)	cca 8,5 m ²
Spotřeba	cca 3 kg/m ² při tloušťce vrstvy 2 mm
Doba vytvrzování PCI Saniment® 01*	min. 28 dní

* Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují uvedené doby.

Důležitá upozornění

- Nezpracovávat při teplotách podkladu a vzduchu pod +5 °C a nad +25 °C.
- Přimíchání žádných dalších látek není dovoleno.
- Pro rozmíchání maltové směsi se doporučuje použít čistou záměsovou vodu z vodovodního řádu.
- Pro zvýšení životnosti sanačních štukových omítek se doporučuje jejich ošetření vnitřními nebo fasádními nátěry (bílá nebo barevná úprava

povrchu je však možná pouze nátěry na bázi silikátů, vápna nebo silikonů), v žádném případě nepoužívat paronepropustné barvy - např. na bázi akrylátových pryskyřic, popř. vinilacetátů.

- Bílý nebo tónovaný nátěr se aplikuje nejdříve po dokonalém vyzrání štukové vrstvy z materiálu PCI Saniment® 01 (minimálně po 14 dnech).
- Pro případnou volbu strukturovaných omítkových povrchů se může na

PCI Saniment® 01 použít některá z minerálních ušlechtilých strukturálních PCI (kupříkladu zatřené omítky řady PCI Multiputz® MSP, PCI Multiputz® ED nebo rýhované omítky řady PCI Multiputz® MRP).

- Za účelem správné funkce sanace vlhkého a zasoleného zdiva doporučujeme vyžádat si vypracování návrhu správného sanačního opatření - systému SANIMENT.

Pokyny pro bezpečné použití

- Maltová směs může dráždit kůži, oči, sliznici.
- Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží.
- Při práci zamezit styku s kůží a očima.
- Nevdechovat.

- Při práci nejíst a nepít.
- Uchovávat mimo dosah dětí.
- Nosit vhodný pracovní oděv a pracovní rukavice.

Další informace najdete v bezpečnostním listu.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) v platném znění. Zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.



**BASF Stavební hmoty
Česká republika s. r. o.**
K Májovu 1244,
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz,
www.pci-cz.cz

Zákaznický servis (přijem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.pci-cz.cz.

Vydáno: březen 2015
Novým vydáním pozbývá staré platnost.

